

CX80 ALU CYNK SPRAY

ZASTOSOWANIE

- Do zabezpieczenia elementów stalowych ocynkowanych bezpośrednio na metal.
- Chroni przed działaniem kwaśnego deszczu.
- Do profesjonalnego stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w środowisku suchym i wilgotnym na ocynkowane rynny, dachy, ogrodzenia, parapety itp.
- W celach dekoracyjnych może być stosowana na elementy z aluminium, miedzi, mosiądzu, betonu, drewna i stali - po odpowiednim przygotowaniu podłoża.

CHARAKTERYSTYKA

- Szybkoschnąca, doskonale kryjąca i przyczepna do podłoża stalowego ocynkowanego
- Odporna na wpływ atmosfery przemysłowej, miejskiej, wiejskiej
- Wygląd zbliżony do powierzchni ocynkowanych lub aluminiowych
- Odporna na działanie temperatury -20 - +60 (okresowo do 80)°C
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Typ bazy: winylowa termoplastyczna

Kolor aluminiowy metaliczny, wygląd matowy

Kompozycja aluminium oraz aktywne pigmenty antykorozyjne

Propelent mieszanina propan-butan

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) LZO poniżej 680 g/L

Właściwości aplikacyjne

Czas schnięcia wstępnego(pyłosuchość) przy 20 °C *) około 20 minut (jedna warstwa)

Czas schnięcia do stopnia umożliwiającego manipulacje poniżej 3 godzin

Pełne właściwości po upływie 3 dni

Wydajność teoretyczna **) 1,5 m² z pojemnika

Zalecana grubość powłoki po wyschnięciu, około 20 mm (jedna warstwa)

Zalecana liczba warstw 2 lub 3

Czas do nałożenia kolejnej warstwy powyżej 1 godziny bez ograniczeń

*) Czas schnięcia zależy od grubości naniesionej mokrej powłoki farby, temperatury oraz intensywności ruchu otaczającego powietrza

**) Wydajność teoretyczna dotyczy nanoszenia farby na płaskie, nieporowate podłoże w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C bez strat technologicznych do grubości suchej powłoki 20 mm. Wydajność praktyczna może odbiegać od teoretycznej w zależności od warunków w miejscu stosowania.



OPAKOWANIA:
500ml

kod produktu:
308

Stosowanie

Zalecenia:

Powierzchnia stali ocynkowanej powinna być czysta, sucha wolna od tłuszczu i rdzy.

Zaleca się odtłuścić podłoże środkami przeznaczonymi do tego celu i usunąć produkty korozji cynku jeśli występują.

Podłoże stalowe najlepiej uprzednio zabezpieczyć przed korozją CX80 CYNK SPRAY.

Wykonać wstępne próby stosowania wyrobu i ocenić jakość uzyskanej powłoki.

Technika stosowania:

Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok 2 min. dla wymieszania zawartości. Zalecana odległość dyszy do lakierowanej powierzchni 20 – 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 – 25°C. Nanosić powłokę w formie 2 -3 cienkich warstw w krótkich odstępach czasu. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. W miejscu pracy zapewnić skuteczną wentylację, używać rękawic i okularów ochronnych. Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów. Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępną na stronie www.cx80.pl

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie ale należy je weryfikować w aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikłych z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się i stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.

Data wydania 25.07.2016.