

CX80 CYNK SPRAY

ZASTOSOWANIE

- Do przeciwkorozyjnego zabezpieczenia elementów stalowych i żeliwnych, bezpośrednio na metal.
- Zawiera metaliczny cynk chroniący stal katodowo.
- Również przydatna do wykonywania poprawek uszkodzonych powłok malarskich.
- Służy jako grunt pod podkłady i emalie nawierzchniowe.
- Do profesjonalnego stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w środowisku suchym i wilgotnym.

CHARAKTERYSTYKA

- Szybkoschnąca, doskonale kryjąca i przyczepna do podłoża stalowego
- Przed korozją chroni stal katodowo
- Odporna na wpływ atmosfery przemysłowej, nadmorskiej, miejskiej, wiejskiej
- Odporna na działanie temperatury -20 - +60 (okresowo do 80)°C
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Typ bazy: winylowa

Kolor szary metaliczny, wygląd matowy

Zawartość cynku w powłoce powyżej 85% w/w

Propelent mieszanina propan-butan

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) LZO poniżej 680 g/L

Właściwości aplikacyjne

Czas schnięcia przy 20 °C *) około 20 minut (jedna warstwa)

Odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy po upływie co najmniej 1 godziny

Wydajność teoretyczna **) 1,3 m² z pojemnika

Zalecana grubość powłoki po wyschnięciu, około 25 mm (jedna warstwa)

Zalecana liczba warstw 1 - 3

Odstęp czasu do nanoszenia farb nawierzchniowych ***) po 3 godzinach (20°C), lub po 24 godzinach dla farb wodorozcieńczalnych

*) Czas schnięcia zależy od grubości naniesionej mokrej powłoki farby, temperatury oraz intensywności ruchu otaczającego powietrza

**) Wydajność teoretyczna dotyczy nanoszenia farby na płaskie, nieporowate podłoże w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C bez strat technologicznych do grubości suchej powłoki 20 mm. Wydajność praktyczna może odbiegać od teoretycznej w zależności od warunków w miejscu stosowania.

***) Rodzaj powłok nawierzchniowych zależy od użytkownika – konieczne jest wykonanie prób zgodności zestawu.



Stosowanie

Zalecenia:

- Powierzchnia stali przeznaczona do zabezpieczenia powinna być czysta, sucha wolna od tłuszczu i rdzy.
- Zaleca się oczyścić podłoże papierem ściernym lub przez piaskowanie (do stopnia Sa 3).
- Szczotkowanie tylko ograniczonym zakresie. Wykonać wstępne próby stosowania wyrobu i ocenić jakość uzyskanej powłoki.
- Przed naniesieniem wybranych farb nawierzchniowych wykonać wstępne próby zgodności zestawu, w szczególności przyczepność międzywarstwową.
- Zaleca się wybór farb nawierzchniowych typu akrylowego lub winylowego

Technika stosowania:

Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok 2 min. dla wymieszania zawartości. Zalecana odległość dyszy do lakierowanej powierzchni 20 – 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 – 25°C. Nanosić powłokę w formie 2 -3 cienkich warstw w krótkich odstępach czasu. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. W miejscu pracy zapewnić skuteczną wentylację, używać rękawic i okularów ochronnych. Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów. Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępną na stronie www.cx80.pl

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie ale należy je weryfikować w aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikłych z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się i stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.

OPAKOWANIE	kod produktu
500ml	278