



KARTA TECHNICZNA

PRIMER 77

OPIS PRODUKTU

PRIMER 77 to jednoskładnikowy podkład do stosowania w połączeniu z klejami cyjanoakrylanowymi CX80. Nośnik rozpuszczalnika heptanowego ma zerowy potencjał niszczenia ozonu.

APLIKACJE

PRIMER 77 umożliwia łączenie trudnych do wiązania niepolarnych tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, polietylen, guma silikonowa, a nawet teflon.

PRIMER 77 działa poprzez zwiększenie energii powierzchniowej powierzchni, na którą jest nakładany.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przestrzegaj dobrych praktyk higieny.

Po użyciu umyć ręce, komponenty i powierzchnie.

Łatwopalny.

Drażniący dla oczu. Używaj tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać wdychania oparów.

DANE TECHNICZNE		
Właściwości	Jednostka	Wartość
Typ chemiczny		Heptan
Wygląd		Przezroczysty płyn
Ciężar właściwy		0,7
Temperatura zapłony	°C	-1
Czas schnięcia w 22 °C	Sek.	30
Obecność na powierzchni	Godz.	8
Data ważności	Miesiąc	12

OPAKOWANIE
150ml

kod produktu
850

SPOSÓB UŻYCIA

Upewnij się, że części są czyste, suche i wolne od oleju i smaru. Podkład PRIMER 77 należy nakładać na miejsce, które ma zostać połączone,.

Poczekaj, aż nośnik rozpuszczalnika odparuje (zwykle 10-30 sekund).

Nałożyć PRIMER 77 na wszystkie powierzchnie łączenia wykonane z trudnych do połączenia tworzyw sztucznych.

Na przykład, jeśli wiązanie jest polipropylenowe z polipropylenem, obie powierzchnie należy zagruntować. Jeśli jednak wiązanie jest polipropylenowe z ABS, należy zagruntować tylko powierzchnię polipropylenową.

Nałożyć odpowiedni klej cyjanoakrylanu BONDICX na łączoną część i połączyć.

UWAGA

Nigdy nie mieszaj płynnego podkładu z klejem cyjanoakrylowym, ponieważ może wystąpić reakcja egzotermiczna.

Ze względu na zawartość rozpuszczalników PRIMER 77 może atakować niektóre tworzywa sztuczne lub powłoki, dlatego podłoża należy przetestować pod kątem zgodności.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Utrzymuj szczelnie zamknięte pokrywy, aby uniknąć odparowania nośnika rozpuszczalnika.

WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane w dobrej wierze i uważa się je za wiarygodne, ale służą wyłącznie jako wskazówki. CX80 nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane w trakcie użytkowania produktu przez osoby, których metody są poza naszą kontrolą. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności któregośkolwiek z produktów oraz metod użycia lub przygotowania przed użyciem wymienionych w naszej literaturze, a ponadto odpowiedzialność użytkownika za przestrzeganie i dostosowanie środków ostrożności, które mogą być wskazane dla ochrony personelu i mienia w obchodzeniu się z każdym produktem i korzystaniem z niego.