

Uszczelniacz kominkowy

Uszczelniacz kominkowy 1500 C jest ognioodporną masą na bazie szkła wodnego, przeznaczoną do trwałej naprawy oraz wypełniania pęknięć szczelin i ubytków w kominach, piecach, rusztach i przewodach wentylacyjnych.

Uszczelniacz kominkowy zawiera włókno szklane, które zwiększa jego gazoszczelność i powoduje, że uszczelniacz po stwardnieniu nie kurczy się i nie rozszerza. Posiada bardzo dobrą przyczepność do metalu, cegły i cementu, która nie ulega zmianie pod wpływem wahań temperatury. Nie jest odpowiedni do uszczelnień wymagających elastycznych połączeń (centralne ogrzewanie, instalacja gazowa). Po utwardzeniu odporny na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie zawiera azbestu.

Zalety

- zakres stosowania do +1500 C
- stabilna jakość w czasie
- łatwość aplikacji

Zastosowanie

- uszczelnianie pęknięć,
- szczelin, ubytków w przewodach kominowych, wentylacyjnych
- uszczelnianie kominów, pieców rusztów
- montaż kominków, pieców i grilli
- naprawa elementów budowlanych i technicznych narażonych na działanie ognia

DANE TECHNICZNE

Kolor - czarny

Konsystencja - pasta

Ciężar właściwy - 1,94 g/ml $\pm 0,02$

Tempo utwardzania - 3-4 mm na dobę (230 c, 50%rh)

Czas obróbki 5 - 10 min

Odporność termiczna po utwardzeniu - od -50°C do +1500°C

Temperatura aplikacji - od +5°C do +40°C

Spływ z powierzchni pionowej (ISO 7390) - <3

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie powinny być czyste, bez kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza lub farb, smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa
- Powierzchnię należy odtłuścić przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale)

Aplikacja uszczelniacza

- Uszczelniacz układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych z z kartuszy 310 ml,
- Przed użyciem należy obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny
- W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosujemy taśmy samoprzylepne, które usuwamy natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa. Spoiny należy wygładzić kostką tytan do rozprowadzania silikonu, szpatułką, palcem lub szmatką zamoczoną dla zmniejszenia przyczepności w roztworze detergentu
- Ponadto należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin w celu zapewnienia dokładnego i ciągłego przylegania szczeliwa do powierzchni obrabialnej
- Nieutwardzoną spoinę należy chronić przed deszczem
- Temperaturę uszczelnianych elementów zwiększać stopniowo do czasu pełnego utwardzenia spoiny. Zbyt szybkie podgrzanie nieutwardzonego uszczelniacza może powodować powstanie rys i pęknięć a co za tym idzie nieszczelność w układzie.

Czyszczenie

- Nadmiar nieutwardzonego uszczelniacza z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym przed jego utwardzeniem
- Po utwardzeniu uszczelniacz usunąć z narzędzi w sposób mechaniczny

Ograniczenia stosowania

- Uszczelniacza nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, smołowych lub na materiałach, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki
- Nie zaleca się do stosowania powierzchniach narażonych na ciągły(stały) kontakt z wodą
- Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktów z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przekładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne

Przechowywanie i opakowanie

Okres przechowywania 24 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 0°C do +25°C.

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. **PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.**

CX80 Polska sp. j., Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce, NIP 618-18-89-278, tel./fax +48 62 762 46 07, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl

Data sporządzenia 01.08.2015

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.