

RC 22

RC 22 - Niskowytrzymałe zabezpieczenie gwintów (L222)

Produkt RC 22 jest jednoskładnikowym środkiem anaerobowym do zabezpieczania gwintów; jest to materiał tiksotropowy osiągający niską wytrzymałość dla łatwego demontażu.

Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi.

Zastosowanie:

- Zalecany do zabezpieczania śrub o niskiej wytrzymałości, śrub regulacyjnych, wkrętów, śrub wpuszczanych i mocujących: w kołnierzach, kołach pasowych, stojakach narzędziowych i sterownikach.
- Stosowany też do metali o niskiej wytrzymałości takich jak aluminium lub miedź, które mogą pęknąć podczas demontażu.
- Pozwala na zastąpienie ślepych otworów gwintowanych otworami przelotowymi, których wykonanie jest prostsze i tańsze.
- Umożliwia zastąpienie drogich kształtowych połączeń typu śruba z kołnierzem żebrowanym, kołnierzem zębatym lub nakrętek z wkładką poliamidową (jednorazowe) zwykłą znormalizowaną nakrętką i śrubą.

Parametry:

- Rozmiar gwintu - do M36
- Wytrzymałość - niska
- Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22°C)
 - Stal - 6 godz.
 - Stal nierdzewna - 24 godz.
 - Mosiądz - 1 godz.
 - Dwuchromian cynkowy - 24 godz.
- Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22°C)
 - Stal - 20 min
 - Stal nierdzewna - 7 godz.
 - Mosiądz - 10 min.
 - Dwuchromian cynkowy - 2 godz
- Moment zerwania dla śruby M10 - 6 Nm
- Moment odkręcania po zerwaniu- 4 Nm
- Temperatura pracy - od -55°C do +150°C
- Kolor - fioletowy

OPAKOWANIE	kod produktu
10ml	114
50ml	82
250ml	115