

RC 69

RC 69 Demontowalny uszczelniaacz połączeń gwintowych do 3/4 " (L542)

Uszczelniaacz RC 69 jest polecany do gwintów w systemach pneumatycznych i hydraulicznych, szczególnie tych narażonych na wibracje.
Jest on produktem o średniej wytrzymałości, umożliwiającym demontaż.

Zastosowanie:

- Stosowany do zabezpieczenia i uszczelniania złączy hydraulicznych i pneumatycznych.
- Zalecany do uszczelniania gwintowanych złączy metalowych, które powinny być w pełni dociągnięte
- Uszczelnia połączenia gwintowane do 3/4".

Wskazówki dotyczące stosowania.

Nanieść produkt na kilka pierwszych zwojów gwintu męskiej końcówki złącza pozostawiając pierwszy zwój gwintu niepokryty.

Wycisnąć uszczelniaacz w takiej ilości, aby zwoje gwintu po obwodzie były zakryte całkowicie. Przy gwintach grubozwojnych oraz połączeniach większej średnicy zaleca się nanoszenie produktu również na żeńską końcówkę złącza.

Przy dużych rozmiarach gwintów mogą występować duże szczeliny, co będzie miało wpływ na szybkość utwardzania i wytrzymałość.

Produkt ten daje możliwość kontrolowanego tarcia podczas montażu (stosunek: moment/naprężenie). Przy dociąganiu krytycznym stosunek ten powinien być sprawdzony.

UWAGA!

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też być używany jako uszczelniaacz do instalacji z chlorem i innych materiałów silnie utleniających.

Parametry:

- | | |
|--|---|
| • Szybkość utwardzania w zależności od materiału: | • Szybkość utwardzania w zależności od szczeliny: |
| mosiądz -6 min | 0,05 mm -10 min |
| stal -15 min | 0,15 mm - 1,5 godz. |
| stal nierdzewna -6 godz. | 0,25 mm - 6 godz. |
| dwuchromian cynkowy -1 godz. | |
| • Temperatura pracy: od -55 °C do 150 °C. | • Kolor: brązowy |
| • Odporność chemiczna (% wytrzymałości początkowej po 500 godz.) | |
| olej silnikowy - 100% | benzyna bezołowiowa - 100% |
| płyn hamulcowy - 100% | etanol - 100% |
| aceton - 80% | woda/glikol(50/50%) - 90% |

OPAKOWANIE	kod produktu
10ml	112
50ml	116
250ml	117