

RC 74

RC 74 - Łatwodemontowalny produkt do uszczelniania powierzchni płaskich (L574)

Produkt RC74 jest jednoskładnikowym, szybko utwardzającym się uszczelniaczem anaerobowym o niskiej wytrzymałości.

Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi.

Zastosowanie:

Służy do uszczelniania ściśle przylegających złącz pomiędzy sztywnymi metalowymi powierzchniami. Zapewnia odporność na niskie ciśnienie natychmiast po montażu. Stosowany głównie jako uszczelka formowana w miejscu i na sztywnych połączeniach kołnierзовych np. skrzynia biegów i blok silnika.

Wskazówki dotyczące stosowania.

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Produkt ten przeznaczony do ściśle przylegających do siebie części kołnierзовych przy szczelinach do 0.5mm. Nanosić ręcznie wstęgą lub sitodrukiem na jedną z powierzchni kołnierзовych. Kołnierze należy dociągnąć możliwie jak najszybciej po montażu, aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy dystansowej.

Magazynowanie

O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8°C a 28°C.

Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.

Parametry:

- Wytrzymałość na ścinanie na stali- 8,5 N/mm²
- Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22°C)
Stal - 12 godz.
aluminium - 24 godz.
- Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22°C)
Stal - po 15 min
aluminium - po 50 min
- Temperatura pracy - od -55°C do +150°C
- Kolor - pomarańczowy